

DIVISIONE:
DIVISION:

Food Packaging & Materials

LABORATORIO:
LABORATORY:

Materials

RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag. 1
di/of
pag. 3

N° **205/FPM/MATs/05**

Data: **31/03/05**
Date:

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:
SPECIMEN DESCRIPTION:

Polygran E905

Pannello composto da gomma, naturale e sintetica, e da resina poliuretanic

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:
CLIENT:

M.A.I.A. S.r.l.
Zona Industriale Settore 5
I-07026 Olbia (SS)

NORMA DI RIFERIMENTO:
REFERENCE STANDARD:

ISO 844

DISTRIBUZIONE ESTERNA:
OUTSIDE DISTRIBUTION:

Originale: CLIENTE

DISTRIBUZIONE INTERNA:
INSIDE DISTRIBUTION:

Copia: LABORATORIO

ENTE DI ACCREDITAMENTO:
ACCREDITATION BODY:



RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag. 2
di/of
pag. 3

N° 205/FPM/MATs/05

Data: 31/05/05
Date:

DATI GENERALI

- Data ricevimento campioni: 08/03/05
- Data inizio prove: 16/03/05
- Data fine prove: 30/03/05
- Deviazione dai metodi di prova: NO

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI ESAMINATI

- Vostro campione in gomma POLYGRAN E905 50x50x5 mm densità 1150 kg/m³.

CAMPIONAMENTO

Il campionamento è stato eseguito dal cliente.

Il campionamento eseguito per la prova è stato effettuato utilizzando tutti i campioni in nostro possesso.

DETERMINAZIONI EFFETTUATE

Determinazione della resistenza a compressione calcolata al 10% di deformazione relativa mediante dinamometro LLOYD mod. LR 5K. La prova è stata condotta ad una velocità di d/10 mm/min (d = spessore del provino).

DICHIARAZIONE

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente ai campioni provati
- Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro



RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag. 3
di/of
pag. 3

N° 205/FPM/MATs/05

Data: 31/05/05
Date:

RISULTATI

Nella seguente tabella riportiamo i valori ottenuti per la resistenza a compressione al 10% di deformazione relativa (**Kgf/cm²**)

RESISTENZA A COMPRESSIONE AL 10% DI DEFORMAZIONE RELATIVA		
CAMPIONE	Kgf/cm²	N/cm²
Campione in gomma POLYGRAN E905 50x50x5 mm.	0.91 ± 0.13	8.9 ± 1.3

Responsabile
**Div. FOOD PACKAGING &
MATERIALS**

Division Head

| Dr. Gianluigi VESTRUCCI |

Responsabile
CENTRO

Managing Director

| Ing. Pasqualino CAU |