

VOCI DI CAPITOLATO
(ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI)

L'isolamento acustico tra ambienti adiacenti sarà ottenuto mediante l'utilizzo di una membrana isolante in intercapedine fra le pareti divisorie. Tale membrana sarà costituita da un manufatto tipo POLYGRAN in granuli di gomma compattati con legante di spessore di 5 mm e densità 1150 kg/m³.

Il manufatto dovrà essere posato inserendone un'estremità tra parete e solaio, srotolandolo poi sino a terra, dove poggerà e sarà tenuto teso da un po' di malta lasciata cadere sopra al suo risvolto, oppure fissandolo alla parete con tasselli in polipropilene

Si procederà poi in modo analogo con un secondo telo, avendo cura di sovrapporre i lembi adiacenti di 5÷8 cm.